

Συστήματα πλαστικών σωλήνων Βαρέος Τύπου (1250Nt)

4 4 4 4 1



RAL 7035



Πρότυπα Εφαρμογής

EN 61386.21, EN 50642,
EN 60754-2

Συναρμολογείται με

Καρμπύλη CONDUR HF
Μούφα CONDUR
Ρακόρ CONDUR
Στήριγμα CONDUR
Κουτιά διακλάδωσης CONDUR

Αριθμοί πατέντας

1009810, EP2698792



Ο σωλήνας CONDUR HF ελέγχεται από το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της ΚΟΥΝΙΔΙΣ για την αντοχή του στην κρούση (6J) στους -45°C



CONDUR HF® IAS Άκαμπτος ευθύγραμμος σωλήνας

Ιδιότητες

		Κλάση
Αντίσταση στη συμπίεση	1250Nt/5cm	4
Αντίσταση στην κρούση	6J (στους -25°C)	4
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής	-25°C	4
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής	+120°C	4
Αντίσταση στην κάμψη	Άκαμπτος	1
Ηλεκτρικές ιδιότητες	Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης	2
Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων	min IP65	6
Αντίσταση εισροής νερού		5
Αντίσταση στη διάβρωση	Δεν εφαρμόζεται	0
Τάση εφελκυσμού	Δεν αναφέρεται καμία	0
Αντίσταση στη διάδοση φλογών	Δεν διαδίδει την φλόγα	1
Φέρουσα ικανότητα αιωρούμενου φορτίου	Δεν αναφέρεται καμία	0
Επιπτώσεις πυρκαγιάς	Δεν αναφέρεται καμία	0
Περιβαλλοντικός αντίκτυπος	Ελεύθερο αλογόνων	1

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Πρώτη ύλη	Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC blend ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)
Αντοχή στη γήρανση	Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)
Ελεύθερο αλογόνων	Δεν εκλύει τοξικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς
Χαμηλή οξύτητα καπνού	Δεν εκλύει διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς
Απωθητικό τρωκτικών	Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά
Αντιστατική Τεχνολογία	Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό
Σήμανση	Χαράσσεται με λέιζερ

Πεδία εφαρμογής



Εσωτερικές
επιφανειακές

Χωνευτές
(γυψοσανίδα)

Χωνευτές
(επίχρισμα)

Ψευδοδόπεδο/
Ψευδοροφή

Χωνευτές
(ταιμεντοκονία)

Σκυρόδεμα

Εξωτερικές
επιφανειακές

Υπόγειες
(έδαφος)

Ξύλο

Τύπος	Κωδικός	D out mm	d in mm	m	kg	m
Ø16	1004016	16	12.5	30	2,60	8100
Ø20	1004020	20	16.2	30	3,60	5400
Ø25	1004025	25	20.8	15	2,52	3360
Ø32	1004032	32	27.5	15	3,60	2145
Ø40	1004040	40	34.8	9	3,00	1350